

بيانات الفنية

الله ون	أسود
الكثافة (٢٠٪)	0.05 ± 0.09 كجم / لتر
التبؤة	جرك عبوة ١٤ كجم براميل عبوة ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فهي العبرات الأصلية
التخزين	يحرزن في مكان جاف في درجة حرارة لا تزيد عن ٤٥°C

التطبيق :

- بالفرشة ، الرولة أو مسدس الدهان .
 - زمن الانتظار بين كل وجه لا تقل عن ساعتين .
 - ينصح دائمًا بدهان وجهين متعمدين من المادة للوصول لأفضل نتيجة .
 - **اعتبارات هامة :**
 - لا يستخدم ملاصقاً لمياة الشرب .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تخلص من المادة في مجاري المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

إِحْتِيَاطُونَ

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير

الرسمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان
المسائدة.

وصف المادة

سيكا بيتومين® - دبليو دهان بيتوميني أساسه مائي للحماية الدائمة للأسطح الخرسانية المعرضة لأنواع التربة الضارة .

الاستعمالات

يُستعمل سِيكَا بِيَوْمِينَ - دِيلِيوُ لِعْزَل
وَحَمِيَّةُ الْأَسَاسَاتِ وَالْبَيْدَرَوَاتِ وَالخَرْسَانَاتِ
تَحْتَ الْأَرْضِ الْمَرْعُوضَةِ لِمَهَاجِمَةِ الْأَمَلاَحِ
وَكَدَهَانِ وَاقِيِّ ضِدِ الرَّطْبَوَةِ وَالرَّشْحِ .

المميزات

کدھان :

- هل التطبيـق (الفرشـاة والروـلـة) والـرشـ اللاـهـوـائـيـ ().
 - لا يـحتاجـ إـلـى تـسـخـينـ وـيـطـبـقـ عـلـى الـبـارـدـ.
 - يـمـكـنـ تـطـبـيقـهـ عـلـى الـأـسـطـحـ الـرـطـبـةـ .
 - عـمـلـ تـغـيـيـرـةـ عـالـيـةـ لـلـكـاـيـ وـجـرـامـ .
 - منـاسـبـ لـلـعـزـلـ فـيـ الـأـمـاـكـنـ الـمـغـلـفـةـ (لا يـحـتـوىـ عـلـىـ مـذـيبـ).
 - يـعـتـرـ بـعـدـ تـصـلـدـهـ مـفـلـوـمـ جـيدـ لـلـعـوـمـلـ الـجـوـيـةـ .
 - الـكـيـماـيـاتـ وـالـأـحـاضـمـ .

التطبيق والإستخدام

معدل الاستخدام :

- ويعتمد ذلك على مسامية السطح
١٥ - ٢٠ كجم / م^٢ للوجه الثاني
٣٥ - ٤٠ كجم / م^٢ للوجه الأول

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الزيوت والشحوم ، خالي من المياء الراكرة وأى جزيئات حرر ملتصقة .

التحفيف :

- يضاف من ١٠ - ٢٠ % من المياة
الى سيكا بيتومين[®] - دبليو للوجه الأول
مع التقليب المستمر للوصول الى القوام
المتجانس للمادة .