

دهان ايبوكسي ملون  
للأرضيات الخرسانية

البيانات الفنية	
اللون	مركب (أ) ملسون مركب (ب) شفاف
الكثافة (٢٠°م)	مركب (أ + ب) عبوة ٥ كجم
التعبئة	مركب (أ + ب) ١٢,٤ كجم / لتر
الصلاحية	٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

### وصف المادة

مادة دهان ملون من مركبين أساسه راتنج ايبوكسي  
يحتوي على مذيب .

### الاستعمالات

- دهان ملون للأسطح والأرضيات المعرضة  
للأحمال والكيماويات .
- يستعمل في صالات الإنتاج والتخزين  
وأماكن إنتظار السيارات .
- مناسب للأماكن الداخلية ومصانع الأغذية .

### المميزات

- يتميز سيكافلور® - ٢٦٤ بالخواص التالية :
- مقاومة عالية للأحمال والكيماويات .
  - يحتوي على مذيب وسريع الجفاف وملون .
  - سهل التطبيق ومقاوم للبرى والإحتكاك .

### تعليمات الأمان

**البيئة :** لا تتخلص من المادة في مجارى المياه  
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً  
للقوانين المحلية .

**النقل :** لا خطورة فى نقله .

### إحتياطات

**الأمسن :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل  
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس  
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب  
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب  
دون تأخير .

**السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان  
السائدة .

### التطبيق والإستخدام

#### الجرعة :

- معدل الإستهلاك النظرى لطبقة سمك  
١٠٠ ميكرون هو ٠,٢٥ - ٠,٣ كجم / م<sup>٢</sup> .

#### الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ونظافته ودهانه بمادة سيكا فلور  
١٦١ برايمر
- يتم خلط كل مركب من المادة على حده ميكانيكياً .
- يستم تغليب الخليط لمدة ٣ دقائق للحصول  
على القوام المتجانس .
- يتم الدهان على السطح المجهز بإستعمال الفرشاة  
فى أول طبقة ويمكن إستعمال الرولة فى الطبقة  
الثانية مع الضغط الجيد على السطح .
- أقصى فترة إنتظار بين الطبقتين يومان .