

**البيانات الفنية**

الألوان القياسية : أبيض ، أسود رمادي ، أصفر ، أحمر ، بني	<b>اللون</b>
٢ كجم / لتر	<b>الكثافة (٢٠ °م)</b>
٤ كجم	<b>التعبئة</b>
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوسات الأصلية	<b>الصلاحية</b>
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	<b>التخزين</b>

- يتم إزالة مادة الحقن الزائدة من على سطح البلاطات  
باستخدام قماش جاف .
- عند إكمال عملية الحقن أصلق البلاطات  
بقطعة قماش جافة .
- زمن التشغيل :  
حوالى ١٠٠ دقيقة عند +٢٠ °م  
و ٤٥ دقيقة عند +٣٥ °م

**تعليمات الأمان**

- **البيئة :** لا تخلص من المادة في مجاري المياة  
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً  
لقوانين المحليّة .
- **النقل :** لا خطورة في نقله .
- **احتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل  
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس  
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب  
الغسل بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب  
دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان  
السائدة .

**وصف المادة**

سيكا تايل جراوت® عبارة عن مسحوق ناعم ، والذي يتطلب فقط إضافة ماء للحصول على معجون ناعم مناسب لحقن ( مليء ) فواصل السيراميك والأعمال المشابهة . متوفّر في صورة مسحوق له ٦ ألوان قياسية .

**الاستعمالات**

سيكا تايل جراوت® مسحوق غير منفذ للماء مناسب لمليء عراميس البلاطات في :

- **المطبخ و الحمامات .**
- **حمامات السباحة .**

**المميزات**

- سهل التطبيق و ذاتي المعالجة .
- غير منفذ للماء .
- مناسب لكل من التطبيق الداخلي والخارجي .
- غير سام ولا يحتوى على أي مواد ضارة .
- خالي من الكلوريدات .
- تم التصنيع ليتوافق مع ظروف التطبيق في الشرق الأوسط .

**التطبيق والإستخدام****الجرعة :**

■ معدل الاستهلاك الفعلي حسب الشكل والحجم  
والمسافة بين بلاطات السيراميك - المعدل  
الතقريري حوالي ٠،٢٥ كجم / م .

**الخط :**

■ سيكا تايل جراوت® يتم توريده في صورة مسحوق  
والذي يتطلب فقط إضافة ماء .

- أضف ٤ كجم من سيكا تايل جراوت®  
إلى ١،٢ لتر ماء نظيف وأخلط حتى تحصل  
على قوام متجانس ، ناعم ، سهل في التطبيق  
وخلال من الكتل العجيبة . في حالة ٢٥ كجم  
أضف ٦ - ٧،٥ لتر ماء نظيف  
ودعه ٥ دقائق ليتماسك .

**التطبيق :**

■ طبق في الأماكن بين بلاطات السيراميك بإستخدام  
إسفحة أو قطعة قماش مرنة ، طبق المعجون  
في الفواصل و حول الحواف .