

البيانات الفنية

| | |
|---|----------------|
| رمادي مركب (أ) : أصفر ، مركب (ب) : بني ، مركب (ج) : رمادي | اللون |
| مركب (أ) : ١,١ كجم / لتر مركب (ب) : ١,٠ كجم / لتر مركب (ج) : ١,٧ كجم / لتر مركب (أ+ب+ج) : ٢٠ كجم / لتر | الكثافة (٢٠ °) |
| مجموعة (أ+ب+ج) عبوة ٣١,٢٥ كجم | التعبئة |
| ٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية | الصلاحية |

- ويجب العمل على خروج الهواء المحبوس .
- وبالنسبة للأحجام الكبيرة ضع أكثر من طبقة بعد التأكد من أن الطبقات السابقة قد تصلدت وبردت .
- اعتبارات هامة :

 - أكبر سمك لكل طبقة : ٥ - ٦ سم .
 - أقل عمر لخرسانة : ٣ - ٦ أسابيع .
 - أقل درجة حرارة للسطح ٥٥ °م ، أكبر درجة ٤٠ °م .

تعليمات الأمان

البيئة : مركب (أ+ب) يلوث الماء لهذا يجب
الا يلقى بها فى مجاري المياة
أو التربة ، وإنما يجب التخلص منها
طبقاً للقوانين المحلية .

التقليل : لا خطورة فهى نقاء .

احتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب
الغسل بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب
دون تأخير .

السمومية : تصنيف ٤ طبقاً لقواعد الصحة والأمان
السويسرية السائدة .

وصف المادة

سيكا دبور® - ٤٢ إيبوكسي جراوت ذاتي الإنساب .
حالى من المذيبات يتكون من ٣ مركبات
(أ+ب+ج) أساسه عبارة عن إتحاد بين إيبوكسي
قوى وأنواع مختارة من الركام المتدرج
مركب (ج) .

الاستعمالات

سيكا دبور® - ٤٢ مركب عالي القوة لا ينكمش ،
جراوت إيبوكسي ذاتي السيولة مناسب لجراوت
للاستعمالات الآتية :

- الواح الركائز فى الكباري وقواعد الماكينات .
- فواصيل الكباري الميكانيكية .
- تثبيت المسامير والمثبتات (الجوايط) .
- ملء الفقوس والفراغات فى الخرسانة .
- قصبان الأنواش والقصبان الثرى تووضع
فى الأنفاق والكباري .

المميزات

- يتميز سيكا دبور® - ٤٢ بالآتى :
- خالي من المذيبات .
 - لا يحدث له إنكماس بعد التصلد .
 - مقاومة عالية للإجهاد الميكانيكية والإهتزازات .
 - سيولة وإنسيابية جيدة حتى فى الطبقات ذات السمك المنخفض .

التطبيق والاستخدام

تحضير السطح : يجب أن تكون كل الأسطح نظيفة وخالية
من الزيوت والشحوم ومن أي جزيئات مفككة
للحصول قوة ربط جيدة ينصح بتنظيف
السطح بالرملة .

الخطأ : أخلط مركري (أ + ب) لمدة دقيقة ميكانيكيا
ثم أضف الركام (مركب ج) واستمر فى التقليب
لمدة ٣ دقائق حتى الوصول إلى قوام إنسيابي .

التطبيق : عند استخدام الجراوت الإيبوكسي تحت الواح
الارتفاع تأكيد أن الضغط كاف لإستمرار حركة
الجراوت .