

البيانات الفنية	
مكون (أ) أبيض مكون (ب) أسود	اللحمون
١,٧ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (م ^{٢٠})
٤٥ نيوتن / مم ^٢	إجهاد الشد (١٧,١٧-٢٣ م ^٢)
مجموع (أ + ب) ١٠,٥٤١ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى جو جاف فى (٥ - ٢٥ م ^٢)	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً بقواعد الأمان والسادة محلياً .

وصف المادة

سيكا ديور® - بي أف هو معجون إيبوكسى ذو كفاءة لصق عالية لملء المسامات ، وعمل طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات الإيبوكسية .

الإستعمالات

يمكن إستخدام سيكا ديور® - بي أف فى المجالات الآتية :

- معجون لاصق وتسوية أسطح الخرسانة ، الحجر ، أعمال البلاط ، الحديد ، الألومنيوم .
- الترميمات العادية للخرسانة .
- لاصق لقطع الخرسانة سابقة الصب .
- ملء الشروخ وتجهيز أسطح الخرسانة .
- لصق البلاط ومالء للعماميس .

المميزات

يتميز سيكا ديور® - بي أف بالخواص التالية :

- سهولة التنفيس .
- مناسب للأسطح الجافة والرطبة .
- مناسب للأسطح الأفقية والرأسية .
- ذو خواص ميكانيكية جيدة .
- مقاوم للأحتكاك والصددمات .
- خالى من المذيبات .

التطبيق والإستخدام

نسبة الخلط :

- مكون (أ) : مكون (ب) = ٢ : ١
- معدل الإستهلاك = ١,٧ كجم للمتر المربع سمك ١ مم
- تجهيز السطح :
- يجب أن يكون عمر الخرسانة بسين ٣ - ٦ أسابيع .
- يتم إزالة المواد العالقة والضعيفة يدوياً أو ميكانيكياً .

الخلط :

- يخلط المركبين أ ، ب لمدة دقيقتين بإستخدام خلاط كهربائى بطىء حتى الحصول على اللون والقوام المتجانس .