

البيانات الفنية	
اللون	رمادي
الكثافة (م ^٣)	٢٤٠٠ كجم / م ^٣ تقريباً
التعبئة	شكائر عبوة ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

سيكاريت® ١١٤ خرسانة عالية التشغيلية تحتوى على أحجام صغيرة من الركام . عالية الإجهاد مناسبة للأجواء الحارة .

الإستعمالات

تستخدم سيكاريت® ١١٤ فى أعمال إصلاحات الخرسانة للأحجام الكبيرة والأماكن التى يصعب الوصول إليها بطرق الإصلاح التقليدية .

المميزات

- سيكاريت® ١١٤ منتج له مميزات عديدة :
- مركب واحد ولا يحتاج إلا إضافة الماء فقط .
- إقتصادى وسهل فى التطبيق .
- قوة التصاق عالية دون إنكماش .
- الحصول على إجهادات عالية مبكرة .
- مقاومة عالية لدرجات الحرارة المنخفضة .

تعليمات الأمان

- **البيئية :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

التطبيق والإستخدام

الخلط :

- من ٢ : ٢,١ لتر ماء / شيكارة ٢٠ كجم أو ١٠ : ١٠,٥ ٪ من وزن الشيكارة
- يتم قلب الشيكارة على الناشف لمدة ٣ دقائق قبل إضافة الماء .
- يتم الخلط بالماء مع التقليب للحصول على القوام المتجانس .
- ينصح بإضافة من ١,٥ : ١,٦ لتر ماء فى البداية ثم يتم التقليب وبعد ذلك يتم إضافة الماء المتبقى مع إعادة التقليب .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني